

# CHRYSO®ScreedFinish EBA 50

Agente redutor de evaporação

## DESCRIÇÃO

CHRYSO®ScreedFinish EBA 50 é um produto de base aquosa pronto a usar, criando uma barreira à evaporação, especificamente concebido para melhorar o processo de cura das betonilhas CHRYSO®Cemfloor & Mobicem.

O CHRYSO®ScreedFinish EBA 50 forma uma película protetora na superfície que retarda drasticamente a evaporação da água do pavimento. Deste modo, existe o aprimoramento da hidratação da betonilha, reduzindo o risco de fissuras induzidas pela retração plástica ou delaminação e poeira da superfície. Após o endurecimento da betonilha, a resistência à abrasão da superfície do pavimento também é melhorada

A cor Branca do CHRYSO®ScreedFinish EBA 50 cria uma marcação temporária que permite identificar facilmente a superfície tratada. Esta cor desaparece quando o produto seca. Por norma, o CHRYSO®ScreedFinish EBA 50 não requer nenhuma remoção se os testes de adesão apresentarem resultados satisfatórios (consulte as recomendações do fabricante).

Devido à sua tecnologia à base de água, o CHRYSO®ScreedFinish EBA 50 é amigo do meio ambiente.

## CAMPOS DE APLICAÇÃO

Betonilhas Cemfloor e Mobicem

## INFORMAÇÕES INDICATIVAS

Natureza	Líquido
Cor	Branco
Validade	12 meses
Densidade (20°C)	1,000 ± 0,010
pH (20°C)	9,00 ± 0,50

## MODO DE EMPREGO

Este produto está pronto a ser utilizado.

Preferencialmente deverá ser aplicado imediatamente após a betonilha ter sido colocada, a fim de o proteger a secagem o mais rapidamente possível.

Recomenda-se a utilização de um pulverizador de jacto plano e uma pressão mínima de 3 bar. Deve pulverizar-se uniformemente a uma taxa de 100 - 150 ml/m<sup>2</sup>, com duas passagens cruzadas de modo a evita lacunas. O equipamento de pulverização deve ser enxaguado com água antes de o produto secar.

### Dosagem:

100 a 150 ml/m<sup>2</sup>

1L = ~7 a 10 m<sup>2</sup>

## PRECAUÇÕES

- Agitar produto antes de usar.
- Proteger de gelo.
- Evitar exposição prolongada a altas temperaturas.

## SEGURANÇA

Antes de utilizar, consultar a ficha de dados de segurança.