

**CHRYSO®Plast Alpha 26**

Adjuvante plastificante redutor de água

**DESCRIÇÃO**

**CHRYSO®Plast Alpha 26** é um plastificante redutor de água especialmente desenvolvido para o betão semi-seco. **CHRYSO®Plast Alpha 26** facilita a produção e melhora o aspecto das peças, blocos, tubos, lajes alveolares, vigotas pré-esforçadas, etc.

**CHRYSO®Plast Alpha 26** usado em betão seco favorece o enchimento dos moldes e diminui o tempo de vibração. A desmoldagem imediata apresenta um acabamento superficial compacto.

**BENEFÍCIOS**

- Aumento da compacidade.
- Aumento das resistências.
- Melhoria no acabamento das peças.
- Facilita a extrusão do betão das máquinas trefiladoras.

**CAMPOS DE APLICAÇÃO**

- Todo o tipo de cimentos.
- Pré-fabricação ligeira
- Lajes alveolares.
- Vigotas pré-esforçadas.
- Todos os elementos pré-fabricados de desmoldagem imediata.

**INFORMAÇÕES INDICATIVAS**

<b>Natureza</b>	Líquido
<b>Cor</b>	Castanho
<b>Validade</b>	12 meses
<b>Conteúdo de cloretos (Cl<sup>-</sup>)</b>	≤ 0,100 %
<b>Na<sub>2</sub>O equivalentes</b>	≤ 1,20 %
<b>Densidade (20°C)</b>	1,200 ± 0,030
<b>pH (20°C)</b>	4,50 ± 1,00

**CONFORMIDADE**

- Este produto cumpre os requisitos para marcação CE.
- Este produto está em conformidade com a norma NP EN 934-2: 2009+A1:2012 e NP EN 934-5: 2007

**MODO DE EMPREGO**

- Para outras dosagens, consultar-nos.
- Este produto deve ser adicionado à água de mistura ou no final do ciclo de mistura.
- A dosagem ótima deste produto pode apenas ser estabelecida depois de ensaios de teste, tendo em conta as condições locais.

**Dosagem:**

A dosificação oscila entre 0,2 a 0,4 kg por 100 kg de cimento. A dosificação média normalmente utilizada é de 0,3% sobre o peso do cimento.

**PRECAUÇÕES**

- Não utilizar em betão colorido sem consultar primeiro.
- É proibido usar este produto com betão pré-tensionado e pavimentos aquecidos.
- Se o produto congelar, volta a recuperar as suas propriedades. Após descongelar, uma agitação eficiente é necessária até o produto estar inteiramente homogéneo novamente.

**SEGURANÇA**

Antes de utilizar, consultar a ficha de dados de segurança.