

# CHRYSO®Dem Clarol 601

Descofrante de efeito diferido

## DESCRIÇÃO

CHRYSO®Dem Clarol 601 é um descofrante de efeito diferido com inibição e controle da oxidação dos molde. É um agente descofrante à base de óleos minerais refinados, aditivos biodegradáveis e solventes desaromatizados. CHRYSO®Dem Clarol 601 foi especialmente desenvolvido para proporcionar uma descofragem fácil e completa do betão em cofragens em aço e uma melhoria significativa da qualidade superficial do betão que adquire um aspecto liso, homogéneo e sem poros.

CHRYSO®Dem Clarol 601 foi desenvolvido para cofragens de aço, que são susceptíveis de criar ferrugem na produção de elementos pré-fabricados como lajes e elementos de paredes. Pode ser aplicado em cofragens horizontais ou verticais aquecidas até 60°C.

## INFORMAÇÕES INDICATIVAS

Natureza	Líquido
Cor	Amarelo esbranquiçado
Validade	12 meses
Conteúdo de cloretos (Cl-)	≤ 0,100 %
Densidade (20°C)	0,780 ± 0,020

## CONFORMIDADE

- Cumpra as normas vigentes quanto ao conteúdo em PCB (Diretivas do Conselho das Comunidades Europeias nº 85/467/CEE de 1 de Outubro de 1985 e J.O. das Comunidades Europeias L269 de 11/10/1985)

## MODO DE EMPREGO

CHRYSO®Dem Clarol 601 é um produto pronto a aplicar que pode ser aplicado por projecção, trincha ou rolo em qualquer tipo de cofragens. A aplicação por projecção deve ser efectuada cuidadosamente de forma a obter uma cobertura satisfatória e uniforme.

A projecção deve ser feita a uma distância adequada da cofragem (aprox. 1 m) de forma que o descofrante fique uniformemente distribuído numa película fina. Durante a projecção, é imprescindível que a pressão seja adequadamente alta (4 - 5 bars) e que a pistola, especialmente o bico, seja completamente estanque para evitar gotejamentos. Quando se projecta com uma pistola manual portátil, tem-se verificado que os melhores resultados são obtidos quando se utilizam bicos "cortados" a um ângulo de projecção de 65 a 80° C.

### Consumo :

Se aplicado uniformemente por projecção com uma pressão constante de 5 bars, em materiais metálicos ou impermeáveis, o rendimento é de 85 a 125 m<sup>2</sup>/litro.

## PRECAUÇÕES

CHRYSO®Dem Clarol 601 foi desenvolvido para cofragens de aço mas pode ser usado em todo o tipo de cofragem excepto de borracha ou polímeros não resistentes a óleos.

O contacto com superfícies zincadas deve ser evitado porque a reacção com o descofrante pode causar o bloqueio do bico de projecção.

CHRYSO®Dem Clarol 601 não deve ser misturado com outros produtos.

## SEGURANÇA

Antes de utilizar, consultar a ficha de dados de segurança.